

ASUSO 2K-Öl

Beschreibung

2 Komponenten-Hartöl für die Erstbehandlung von Holz-/Parkettoberflächen. Durch die imprägnierende Wirkung erhält das Holz eine griffige und schmutzabweisende sowie natürlich matte Oberfläche. Besonders geeignet für den stark strapazierten Bereich, da durch die 2. Komponente (Härter) die Trockenzeit erheblich verkürzt und die Oberflächeneigenschaft optimiert wird.

Eigenschaften

- auf Basis pflanzlicher Öle
- 100% Festkörper
- lösemittel-/wirkstoff- und schadstofffrei
- einsetzbar als zeitsparendes Ein-Tagessystem
- Roll-/Spachtelauftrag möglich
- sehr günstig im Verbrauch
- abZ Z-157.10-115

Einsatzgebiete

- geeignet für stark strapazierte Bereiche
- optimale Wasserfleckbeständigkeit, daher einsetzbar auch in Bad und Küche
- objektgeeignet, erfüllt die Anforderungen (Rutschhemmung) der Bewertungsgruppe R10 nach BGR 181 und DIN 51130

Vorbereitung des Untergrundes

Das Holz muss saugfähig, intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, silikon- und staubfrei sein. Bei der Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 12° C betragen. Vor großflächigem Einsatz immer Probeauftrag auf Originalwerkstoff durchführen, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren und auf Verarbeitungstemperatur bringen. Anschließend Härter im Verhältnis 10:1 zugeben und gut einrühren. Nach dem Abmischen innerhalb von 1 Stunde verarbeiten.

a) rollen

Einmal gleichmäßig mit der ASUSO Mohairrolle 4mm dünn rollen. Nach einer halben Stunde die Überschüsse abnehmen und mit der Einscheibentellermaschine und Filz-Pad trockenpolieren. Gegebenenfalls mit weißem Pad aufpolieren.

b) spachteln

Mit einem Flächenspachtel gleichmäßig auftragen. Nach 20 Minuten mit weißem Pad aufpolieren und unmittelbar in gleicher Weise die zweite Schicht aufbringen.

Achtung:

Unbedingt nach jedem Auftrag mit Pad/ Bürste/Fladder einpolieren, bis die Oberfläche trocken ist. Ölreste auf der Oberfläche verzögern die Trocknung und können klebrig bleiben. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

Inhaltstoffe

Enthält Pflanzenöle, bleifreie Trockner und aliphatisches Isocyanat.

Verbrauch

30-60 g/qm pro Auftrag, abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Holzes.
Gesamtverbrauch maximal 60 g/qm (entspricht 70 ml/qm), ergibt eine Trockenschicht von < 60 g/qm.
Das Produkt dringt in die Holzfasern ein und bildet keinen Film an der Oberfläche.

Trockenzeiten

Die fertige Fläche ist nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden leicht beanspruchbar und nach 10 Tagen voll belastbar.

Reinigung und Pflege

Optimal geschützt wird die mit ASUSO 2K-Öl behandelte Fläche mit ASUSO NL Wischpflege.

Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden. Nur mit ASUSO NL Wischpflege pflegen und reinigen. Stark strapazierte Teilflächen (Laufwege und Türdurchgänge) bei Bedarf mit ASUSO NL Holzpflegeöl auffrischen. (Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach 18356).

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ASUSO NL Verdünner oder Terpentinersatz reinigen.

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

1 Liter und 2,75 Liter, jeweils Masse und Härter 10:1
In ungeöffneten Gebinden 12 Monate haltbar.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.
Hierzu das Sicherheitsdatenblatt zu ASUSO 2K-Öl beachten!

Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.