

ROSNER

Patina Farbtonkarte

Art. Nr. R001136-0000 01/2025

Eine Marke der
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 / 92 20
Fax: +49 8703 / 92 21 00

E-Mail: info@rosner-coatings.com
www.rosner-coatings.com

Patina

Rosner Patina ist eine Lösung von Farbstoffen in organischen Lösemitteln und einem speziellen Bindemittel. Die verwendeten Farbstoffe besitzen eine gute Lichtechtheit. Rosner Patina wird in gebrauchsfertiger Einstellung geliefert. Die einzelnen Farbtöne sind alle untereinander mischbar, zum Abtönen eignen sich Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentrate WLF oder LP (max. 10 %).

Anwendungsgebiet
Rosner Patina wird zum Patinieren von grundierten Teilen im Möbel- und Innenausbau eingesetzt. Soll gebeizt werden, so richtet sich die Auswahl der Beize nach dem zur Verwendung kommenden Holz. Der Beizton wird auf den gewünschten hellsten Farbton abgestimmt.

Arbeitsanleitung

Holzvorbereitung
Die Flächen müssen mit einem Rosner 1K- oder 2K-Lack grundiert und mit K 180-220 geschliffen werden. Der Untergrund muss vor dem Patinieren sauber, trocken und von Schleifstaub befreit sein. Vermeiden Sie nach dieser Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Patinieren
Rosner Patina vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Rosner Patina wird im Spritzverfahren aufgebracht (Becherpistole mit 0,8 -1,4 mm Düse).

Um eine einheitliche Farbgebung zu erhalten, sollte der Abstand Spritzpistole zum Werkstück nicht zu nahe gewählt werden. Eine gleichmäßige Schattierung wird durch ein Nebeln der Fläche von außen nach innen erreicht.
Rosner Patina soll 15 bis 25 min bei Raumtemperatur (20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) trocknen. Nach der Trocknung erfolgt kein Zwischenschliff. Wir empfehlen das Anlegen von Musterflächen vor der eigentlichen Patinierarbeit.

Überzüge
Mit Rosner Patina behandelte Flächen müssen mit einem Überzug versehen werden. Um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, empfehlen wir, Rosner Lacke mit Lichtschutz einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial der Farbton der Rosner Patina verändern kann.

Bitte beachten
Patinierfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.

Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.

Eine Marke der
MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 / 92 20
Fax: +49 8703 / 92 21 00

E-Mail: info@rosner-coatings.com
www.rosner-coatings.com

ROSNER
professional wood coatings



302 Kirschbaum



315 Eiche hell



305 Birnbaum



306 Teak

Holzuntergrund: Ahorn

ROSNER
professional wood coatings



314 Nussbaum hell



308 Kastanie



309 Nussbaum/Antik



312 Schwarz

Holzuntergrund: Ahorn