Textrol-Spray

Lufttrocknendes Naturöl mit sehr hoher Eindringtiefe und UV-Schutz

für hochwertige Holzuntergründe im Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

OWATROL TEXTROL ist ein oxidativ trocknendes Naturöl mit sehr hoher Eindringtiefe. Es ist nicht filmbildend und verbleibt nach der Trocknung im Holz. Der Schutz kann daher auch nicht durch Feuchtigkeitsunterwanderung oder Abplatzungen geschädigt werden.
Anwendbar für alle Holzuntergründe im Außenbereich, wie Gartenmöbel, Terrassen, Fensterläden, Balkone, Fassadenverkleidung, Zäune, Holzhäuser usw.
Durch spezielle UV-Schutz-Pigmente wird der Holzschutz verlängert. Das Material wird in 2-3 Sprühgängen nass-in-nass bis zur vollständigen Sättigung angewendet und ist daher sehr wirtschaftlich und schnell in der Verarbeitung.

Eigenschaften

- umschließt Holzfasern und hält das Holz elastisch
- gewährleistet einen Feuchtigkeitsaustausch
- vermindert deutlich Quellen und Schwinden des Holzes
- mit UV-Schutz (kürzere Wartungsintervalle bei „farblos“ beachten)
- für nahezu alle Holzarten einsetzbar
- gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) vor dem Beschichten mit OWATROL AQUANETT reinigen und sofort mit OWATROL NET-TROL neutralisieren
- zusätzliche Imprägnierung mit chemischen Bläuepilzprodukten nicht zwingend erforderlich.
- nass- in nass-Verfahren, keine unnötigen Wartezeiten, muss an einem Tag fertiggestellt werden
- als Spray besonders geeignet für Möbel und kleinere Zaun- oder Wandflächen

PRODUKT

Farbtöne	farblos/hell/ rustikal
Glanzgrad	matt
Verbrauch	ca.85-100ml/m² entspricht 3-4 m²/Liter je Anstrich Verbrauch ist abhängig von Holzart und Holzzustand.
Gebindegröße	400ml Spraydose
Werkzeugreinigung	Spritzdüse nach Arbeitsende über Kopf leersprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen
Trockenzeiten	Trocken nach 24-48 Stunden (bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit). Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.

VOC	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 Dieses Produkt enthält maximal 455g/L
Lagerung	3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Von Zündquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten - nicht rauchen Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Verarbeitungstemperatur	Umgebungs- und Holztemperatur mind.5°C und max. 25°C Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Dichte	>1/cm³
Flammpunkt	>61°C
Sicherheitshinweis	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt **Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.**

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Gebinde gründlich schütteln. Das Holz muss unbeschichtet, sauber, fettfrei, trocken, tragfähig und frei von haftungsmindernden Substanzen wie Wachs, Polier- und Reinigungsmitteln oder Ölen sein. Zur Prüfung der Aufnahmefähigkeit des Holzes ist ein Tropfentest durchzuführen. Zieht das Wasser innerhalb einer Minute komplett ein, ist die Aufnahmefähigkeit gegeben. Neues, glänzendes Holz anschleifen oder mit OWATROL NET-TROL vorbehandeln (Technisches Merkblatt beachten). Alte Öle und Wachse mit OWATROL AQUANETT und OWATROL NET-TROL behandeln (Technisches Merkblatt beachten). Vergrautes Holz mit OWATROL NET-TROL behandeln (Technisches Merkblatt beachten). Gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) mit OWATROL AQUANETT reinigen und sofort mit OWATROL NET-TROL neutralisieren. (Technisches Merkblatt beachten) Altanstriche sind restlos zu entfernen. Holzfeuchte bei nicht maßhaltigen Hölzern nicht höher als 18%. Bei maßhaltigen Hölzern nicht höher als 15 %
Beschichtungsaufbau	Grundsätzlich soll eine Sättigung des Holzes erreicht werden. OWATROL TEXTROL satt und gleichmäßig auftragen. Je nach Witterung und Saugverhalten des Holzes nach ca.15-30 Minuten eine 2. Schicht und bei Bedarf nach 15-30 Minuten eine 3.Schicht auftragen.
HINWEIS:	OWATROL TEXTROL im nass-in-nass-Verfahren auftragen.

	OWATROL TEXTROL während der Verarbeitung nicht auftrocknen lassen! 15-30 Minuten nach dem letzten OWATROL TEXTROL-Anstrich überschüssiges Material mit sauberem Tuch aufnehmen, um eine klebrige und fleckige Oberfläche zu vermeiden. Das Holz soll nach der Anwendung gleichmäßig und matt sein und keine Filmbildung aufweisen.

WEITERE HINWEISE

Pflege und Instandhaltung	nach ca. 1-2 Jahren, je nach Witterungsbelastung, Oberfläche reinigen (OWATROL NET-TROL) OWATROL TEXTROL wie oben beschrieben aufbringen.
Allgemeine Tipps	Bei der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen den Taupunkt regelmäßig bestimmen. Bei Untergründen aus Holz kann dies starke Auswirkungen auf die Möglichkeiten der weiteren Verarbeitung und nach der Verarbeitung auf die Trockenzeit und den Glanzgrad haben.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Abgefüllt in Deutschland

Vertrieb für Deutschland und Österreich**:**
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de