INNOSIDE Isolierspray

PRODUKTBESCHREIBUNG



Schnelltrocknende, geruchsneutrale Spezialgrundierung zur Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken und Verunreinigungen wie z. B. Textmarker, Kugelschreiber oder Tinte.

Verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen in die Decklackierung

Eigenschaften

- Sehr gute Isolier- und Absperrwirkung
- Sehr schnelle Trocknung
- Überstreichbar mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten 1K-Lacken und Dispersionen.
- Geeignet für Polystyrol-Untergründe
- Geruchsneutral

PRODUKT

Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Verbrauch	ca. 2,5-3m²/Dose
Bindemittel	----
Lösungsmittel	----
Untergrund	Holz- und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe, Gipskarton, Styropor, ausgehärtete Lacke und Dispersionsfarben. (Nicht auf mit Kunstharzlack beschichtete Untergründe applizieren!)
Verpackung	500 ml
Verdünnung	----
Lagerung	Gut verschlossen im Originalgebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern. 2 Jahre lagerfähig.
Verarbeitungstemperatur	+15°C und bis 65% relative Luftfeuchtigkeit

VERARBEITUNG

Untergrundvoraussetzung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.
Überstreichbar	Mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wasserbasierten 1 K- Lacken und Dispersionsfarben.
Reinigung Werkzeuge	----
Verarbeitungsbedingung	Für die Dauer der Verarbeitung und Trocknung: Objekt- und Umgebungstemperatur zwischen + 5 °C und + 30°C bis zu 65% relative Luftfeuchtigkeit
Beschichtungsaufbau	Je nach Ausmaß der Verunreinigungen und Beschaffenheit des Untergrundes, 2-3 Spritzgänge. Zwischen den Arbeitsgängen 5 Minuten Ablüftzeit.
Trockenzeit	Staubtrocken nach 5 Minuten Grifffest nach 15 Minuten Überstreichbar nach 25 Minuten Unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, übermäßige Schichtdicke und fehlende Luftzirkulation können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.

WEITERE HINWEISE

Spritzverarbeitung	Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Probesprühen - Spritzabstand zum Objekt ca.25-30cm. Je nach Ausmaß der Verunreinigung und Beschaffenheit des Untergrundes 2-3 dünne Spritzgänge im Kreuzgang auftragen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf drehen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.
Sicherheitshinweise	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauches der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen, entstehenden Sprühnebel nicht einatmen. Geeignete Atemschutzfabrikate sind A2-P2 oder A2B2E2K2-P2. Es kann allergische Reaktionen hervorrufen.
HINWEIS	Behälter steht unter Druck, kann bei Erwärmung bersten. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaft unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Die gegebenen Ratschläge können nur Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.
innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de