INNOWOOD AQUA L

Wasserbasierte Dekor-Lasur für innen und außen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparente, mikroporöse Dekor-Lasur, sehr gut einziehend.
Vor- und Endanstrich, auf der Grundlage von Acryl- und Alkydharzen in wässriger Lösung. Tiefenwirksamer Schutz für nicht maßhaltige Hölzer. Widerstandsfähig, UV-Schutz und schnelltrocknend. Beschränkt das Austreten von Tanninen und besitzt eine matte Oberfläche.

Eigenschaften

- Schützende Lasur: System, das in 3 Schichten aufgetragen wird.
- Enthält einen Schutz vor Pilzbefall für den trockenen Farbfilm.
- Dringt tief in den Untergrund ein und schützt ihn.
- Passt sich perfekt an Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes an.
- Geruchsarm.
- Auch zum Grundieren, um die Haftung des Endanstriches zu verbessern.



PRODUKT

Farbtöne	Farblos Tönbar
Glanzgrad	Matt
Werkstoffbasis	Acryl- und Alkydharze
Dichte	1.020 ± 0.05.
VOC	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 50 g/l VOC.
Instandhaltungsfrist	2-3 Jahre
Gebindegröße	Farblos: 2,5 | 5 Liter
Verdünnungsmittel	Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. **Nicht verdünnen!**
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen.
Verbrauch	13 -16 m²/l.
Trocknung	Staubtrocken nach 1 Stunden. Überstreichbar nach 4 Stunden. **Hinweis 1:** unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Gebinde gut aufrühren. Anzuwenden auf Holz, dessen Nutzung, Art, Qualität, Behandlungen und Vorbereitung den geltenden Normen und technischen Vorschriften (BFS Merkblatt Nr.18 beachten) entsprechen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Art des Untergrunds festzustellen und ihn vorzubereiten. Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig und aufnahmefähig sein, d.h. nötigenfalls entfettet, geschliffen und entstaubt, nicht gefroren und nicht mit Reif überzogen. **Auf neuem Holz**: Schleifen (Korn 120), um die Öffnung der Poren zu fördern und zu optimieren. **Auf altem Holz**: Den Untergrund bis aufs blanke Holz abschleifen oder abbeizen mit OWATRO DILUNETT und mit OWATROL NET-TROL neutralisieren. **Hinweis 1:** Nach dem Schleifen den Untergrund immer sorgfältig entstauben. **Hinweis 2**: Um das Holz vor Schäden durch UV-Licht zu schützen, darf die farblose Lasur im Freien nicht allein (als Endanstrich) verwendet werden. Zum Abschluss müssen zwei getönte Schichten aufgetragen werden.
Werkzeuge	Pinsel, Rolle, Pistole
Beschichtungsaufbau	2 bis 3 Beschichtungen je nach Saugfähigkeit, ein Zwischenschliff optimiert die Oberflächenqualität, ist aber für die Zwischenhaftung nicht erforderlich. Bei der Arbeit mit der Pistole, hinterher mit dem Pinsel verschlichten, um ein gleichmäßiges Lasurbild und das Eindringen des Produkts zu fördern.
Verarbeitungsbedingung	Umgebungs- und Holztemperatur mind. 10°C und max. 30°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Reinigung der Werkzeuge	Wasser

WEITERE HINWEISE

Pflege und Instandhaltung	**Übliche Renovierung**: Je nach Zustand des Anstrichs 1 oder 2 Schichten **INNOWOOD AQUA L** auftragen, vorher anschleifen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Allgemeine Tipps/Empfehlungen	**INNOWOOD AQUA L** nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten. Für eine optimale Trocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit um die 50% betragen. Die geltenden Normen und technischen Vorschriften sind einzuhalten. Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll. Auf rohem Holz wird eine vorhergehende Imprägnierung mit OWATROL SANIXYL empfohlen, wenn Bläue- oder Insektenbefall vorgebeugt werden soll. Die Feuchtigkeit des Holzes darf nicht über 15% liegen. Zum Abschluss zwei getönte Schichten auftragen.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14 · 24576
Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de